



Ficha técnica

QC-METACRIL

BARNIZ DE CURADO A BASE DE RESINAS DE METACRILATO ESPECIAL PARA EL CURADO DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN

QC-Metacril es un formulado a base de resinas de metacrilato en dispersión de partícula fina de gran anclaje, dureza, excelente resistencia a la abrasión y a los rayos UV. **QC-Metacril**, forma una película en el hormigón evitando la rápida evaporación del agua de amasado, previniendo la aparición de fisuras tempranas por retracción, ahogados, etc. **QC-Metacril**, penetra en el pavimento compactando las partículas entre sí, proporcionando una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste superficial mejorando la durabilidad del pavimento. **QC-Metacril**, realza los colores del pavimento y le aporta un brillo medio, dándole un aspecto muy elegante.

Campos de aplicación

Esta especialmente recomendado para la protección, decoración y sellado del pavimento de hormigón, preservando su textura original.

Propiedades

- Le proporciona al pavimento una excelente dureza y resistencia a la abrasión.
- No amarillea.
- Excelente adherencia.
- Evita la evaporación prematura del agua de amasado.
- Proporciona un excelente acabado superficial.
- Mejora la resistencia frente agente externos.
- Resistente a los álcalis. - Buena resistencia química.
- Sella la superficie evitando la formación de polvo.

Modo de empleo

La superficie deberá estar limpia, seca y estable.

Para los pavimentos de nueva formación se aplicará después de su endurecimiento mediante pulverizador o rodillo. No dejando nunca charcos de resina o repitiendo capas sucesivas.

Para dar una segunda capa o repaso de pavimento, tienen que pasar mínimo 2 horas

Presentación

Envases de 25 Litros.

Consumo

El consumo depende del estado del soporte. El consumo normal es de 150-250 gr./m².

Almacenamiento

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

Datos técnicos

Densidad 20°C	0,9 ± 0,01 g/cm ³
---------------	------------------------------

Inflamabilidad en base cerrado	20°C
Contenido en agua	Exento
Secado	1 a 2 horas
Aspecto	Líquido viscoso brillante y Transparente.
Temperatura de trabajo	Lim. Sup. 33°C Lim. Inf. -18°C
Resistencia de la película	Bajas temp.-20°C Altas temp.+35°C

Indicaciones Importantes

- No aplicar el producto a temperatura ambiente inferior a 5°C ni superior a 30°C.
- No aplicar con riesgo de heladas y lluvias. Tampoco se debe aplicar a pleno sol o con soporte caliente.
- Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se aplica en locales cerrados facilitar una buena ventilación durante el pintado y el secado
- Irrita los ojos y la piel.
- Riesgo de sensibilización en contacto con la piel.
- En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y jabón. Usar guantes y protección para los ojos y la cara
- Evítese su liberación al medio ambiente.

Anotación del fabricante-Distribuidor:

Las instrucciones de forma de uso se realizan según los ensayos y conocimientos, y no suponen un compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación del producto antes de su uso. Las condiciones de uso están fuera de nuestro control, por lo que ninguna responsabilidad puede ser aceptada, ante una utilización incorrecta del producto.

