



811

# ARDEX K80

## Mortero autonivelante para ser revestido con pinturas y barnices

Con EFECTO ARDURAPID

De secado muy rápido

En base cemento

Para espesores de 3 a 10 mm.

Autonivelante

Sin fisuras incluso en capas gruesas

Nivelación y renovación de superficies comerciales, naves, almacenes y oficinas

Bombeable

Transitable a las 3 horas

Muy resistente

Rápida puesta en servicio

Empresa certificada según ISO 9001:2000 por LRQA



Registro nº E202150



ARDEX CEMENTO, S.A.

Pol. Ind. Pla de Llerona - C/. Holanda, 18  
Tel. 93 846 62 52 - Fax 93 846 74 38  
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS (Barcelona)  
Internet: <http://www.ardex.es> - E-mail: ardex@ardex.es

# ARDEX K80

## Mortero autonivelante para ser revestido con pinturas y barnices

### Campo de aplicación:

Nivelación y renovación de pavimentos de hormigón, soleras de cemento y anhidrita, revestimientos cerámicos, no cerámicos y otros.

Creación de superficies continuas de gran resistencia y magnífica durabilidad.

Reparación y nivelación de soleras antes de proceder a la colocación de un pavimento epoxi o multicapa continuo.

Ideal para pavimentos de naves industriales, almacenes, patios cubiertos, garajes, talleres y aplicable en industrias de todo tipo, especialmente de la alimentación y hospitalares, porque está exento de disolventes.

Sólo en interiores.

### Características:

Polvo a base de cementos especiales y plastificantes con buena capacidad de dispersión y rellenos especiales.

Mezclado con agua se obtiene un mortero suave, autonivelante y bombeable, el cual es trabajable 1/2 hora y transitado en 3 horas.

El mortero seca y endurece por hidratación, sin retracción, evitando la aparición de fisuras.

### Preparación del soporte:

El soporte debe estar seco, limpio, compacto, libre de polvo y agentes separadores. Para evitar la aparición de burbujas de aire y mejorar la adherencia en soportes porosos, éstos se deben preparar con Ardex P51, imprimación diluida con agua en proporción 1:1.

Sobre soportes densos y no porosos se aplicará la imprimación ARDEX EP2000 con sembrado posterior de arena de cuarzo.

El soporte deberá permanecer siempre seco.

### Modo de empleo:

En un recipiente limpio se vierte agua limpia y se añade el polvo, removiendo fuertemente con un agitador, hasta obtener un mortero homogéneo y fluido.

La relación de mezcla es de 4 3/4 - 5 1/4 l. por 25 kg.

El mortero se puede trabajar aprox. 1/2 hora a temperaturas entre 18-20°C.

Las temperaturas bajas alargan y las altas reducen el tiempo de trabajabilidad. El mortero se extiende fácilmente y se alisa sin llagas.

### Espesores de capa:

Sobre pavimentos de hormigón, soleras de cemento y soportes lisos no porosos, a los cuales se les haya aplicado un puente de unión a base de ARDEX EP2000 arenado, se puede aplicar un espesor de capa de hasta 50 mm de ARDEX K80.

Sobre soportes de anhidrita (preparados según hoja informativa BEB) se puede aplicar una capa continua de ARDEX K80 de hasta 10 mm de espesor.

En espesores superiores a 10 mm hasta un máximo de 20 mm deberá alargarse el ARDEX K80 con arena.

Material de mezcla		Relación de mezcla	
Lavado	Granulometría	Mortero	Material de mezcla
Arena	0,4 mm	1,0 parte	0,3 partes
Arena	0,8 mm.	1,0 parte	0,3 partes

Trabajar el ARDEX K80 a temperaturas superiores a los 5°C. La capa superficial tiene que ser protegida de un secado demasiado rápido por la acción del sol y las corrientes de aire.

**Obras pequeñas:** En un recipiente de unos 50 l. de capacidad verter de 10 a 10,5 l. de agua limpia. Con la ayuda de un mezclador eléctrico se mezclan 50 kg.= 2 sacos de ARDEX K80 hasta obtener un mortero sin grumos y homogéneo.

**Obras grandes:** Para el bombeo del mortero son apropiadas las bombas helicoidales, cilíndricas o continuas que sean capaces de impulsar 20-40 l. de mortero por minuto.

Si se aplica el mortero alargado con arena, se deben lubricar las mangüeras con una mezcla de 1 saco de ARDEX K80 y 8 l. de agua. La utilización de lechada de cemento está prohibida para la lubricación de las mangüeras.

Se debe lavar la máquina y las mangüeras si éstas no son utilizadas durante más de 1/2 hora.

### Aplicación del mortero:

El mortero ARDEX K80 se puede aplicar con patín extendedor y alisar con llana de alisado.

En pequeñas superficies, sobre las cuales se necesita una planimetría para colocar un revestimiento, se efectuará una nivelación con ARDEX K15 sobre el ARDEX K80 fresco en fresco. En grandes superficies se efectuará el mismo procedimiento, habiendo dejado secar previamente el ARDEX K80 y habiendo realizado una imprimación con ARDEX P51 diluido con agua 1:3.

### Elaboración de capas útiles en ámbito industrial y comercial:

La capacidad de carga del soporte, sea solera de cemento (ZE 30-ZE 50) u hormigón (B 25 - B 35) tiene que ser resistente a la carga.

El soporte debe de ser tratado mediante granallado o fresado a fin de eliminar impureza, agentes separadores, zonas superficialmente desgregadas y acumulación de aglutinantes. Estas superficies preparadas se tienen que imprimir con ARDEX P51 diluido con agua 1:1. En ciertos casos podría ser necesario una imprimación con ARDEX EP2000 con sembrado de arena.

ARDEX K80 es resistente a la carga, tal y como está asignado en la parte 1 de la correspondiente hoja de trabajo AGI A 12 de "Pavimentos industriales", para soleras de cemento con solidez de clase ZE 30-ZE 50 sin carga de arrastre.

### Acabado posterior:

Una vez la solera ya sea transitable (3 horas), se puede aplicar un acabado de pintura acrílica, de poliuretano, epoxi o de clorocaucho (tráfico).

También se pueden aplicar encima sistemas de multicapas lisos o rugosos, así como autonivelantes epoxidicos.

### Recomendaciones:

ARDEX K80 no se puede utilizar en exteriores y en zonas constantemente húmedas.

### Advertencia:

Contiene cemento. Reacciona alcalinamente. Proteger la piel y los ojos.

En caso de contacto con los ojos lavar intensamente con agua y consultar al médico.

Una vez seco el producto es inofensivo fisiológicamente y ecológicamente.

GISCODE ZP 1 = contiene cemento, pobre en cromato.

### Datos técnicos

(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa vigente)

#### Relación de mezcla:

Aprox. 4 3/4 - 5 1/4 litros de agua para 25 kg. de polvo, lo que corresponde aprox. a 1 vol. de agua : 3 3/4 vol. de polvo

Aprox. 1,27 kg./l.

#### Densidad:

Aprox. 2,0 kg./l.

#### Densidad del mortero en fresco:

Aprox. 1,65 kg. polvo por m<sup>2</sup> y mm

#### Consumo de material:

Aprox. 1/2 hora.

#### Tiempo de trabajabilidad (+20°C):

Después del vertido del mortero hasta 10 mm: 1 día hasta 30 mm: 3 días hasta 50 mm: 7 días

#### Sellado de protección con ARDEX-COAT:

Después de 1 día aprox. 14 N/mm<sup>2</sup>  
Después de 7 días aprox. 20 N/mm<sup>2</sup>  
Después de 28 días aprox. 32 N/mm<sup>2</sup>

#### Resistencia a la compresión:

Después de 1 día aprox. 14 N/mm<sup>2</sup>  
Después de 7 días aprox. 20 N/mm<sup>2</sup>  
Después de 28 días aprox. 32 N/mm<sup>2</sup>

#### Resistencia a la flexotracción:

Después de 1 día aprox. 3,8 N/mm<sup>2</sup>  
Después de 7 días aprox. 5,8 N/mm<sup>2</sup>  
Después de 28 días aprox. 9,0 N/mm<sup>2</sup>

#### Dureza Brinell:

Después de 1 día aprox. 60 N/mm<sup>2</sup>  
Después de 7 días aprox. 65 N/mm<sup>2</sup>  
Después de 28 días aprox. 90 N/mm<sup>2</sup>

#### Apto mobiliario con ruedas:

Sí.

#### Envase:

Sacos de 25 kg. netos

#### Almacenaje:

Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.

#### Tiempo abierto:

Aprox. 25 minutos (a 20°C)

Ardex se hace responsable de la calidad de sus productos.

Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas. Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluirá nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación.

Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el Departamento Técnico.

La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.

Edición: Enero de 2005.