


## ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA EMISIVIDAD DE IONES EN “TEJIDO REPRESENTACIONES DE DESCANSO” (REPRESENTACIONES DE DESCANSO S.L.)

Alcoy, 09 de Junio de 2017

La muestra TEJIDO REPRESENTACIONES DE DESCANSO (tejido tratado con TURMAL.INK®, acabado basado en turmalina) evaluada individualmente presenta una tasa media de emisión iónica de **1114 aniones/cm<sup>3</sup> de aire**, según el método propio que emplea AITEX en el cual se utiliza un Crockmeter para realizar frotos de manera continuada y uniforme, a razón de 1 frote/segundo, hasta 30 frotos. La medición se realizó mediante un contador portátil de iones colocado justo al lado del tejido a evaluar. Los valores obtenidos fueron los siguientes:

TEJIDO REPRESENTACIONES DE DESCANSO	
Nº frote	aniones/cm <sup>3</sup>
1	1700
5	910
10	1190
15	1000
20	800
25	1000
30	1200
Media	1114

*Valores medidos de emisión iónica del TEJIDO REPRESENTACIONES DE DESCANSO en función del número de frotos aplicados mediante Crockmeter.*



El conjunto 'tejido adicional' (algodón 100%) + TEJIDO REPRESENTACIONES DE DESCANSO no presenta tasa significativa de emisión de aniones, midiendo sobre el tejido adicional.